



EURO **POROTON**
30 FE
EUROPOROTON TIP 30 FE

Pentru zidării tencuite
 (protejate împotriva penetrării apei),
 cu mortar de zidărie pentru utilizare generală
 (nu se vor utiliza în zidărie cu rosturi în strat subțire)

DATE TEHNICE

Dimensiuni	235/290/238 mm	
Rezistență la transfer termic (R)	1.53 m ² K/W	
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.19 W/mK	
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7.5 N/mm ²	
Volum de goluri	≤ 60%	
Greutate medie/cărămidă	11.3 kg	
Densitate aparentă	cca.700 kg/m ³	
Reacția la foc	Clasa A1	
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	grosime zid: 29 cm - 56.3 buc.	24 cm -56.7 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	grosime zid: 29 cm - 16.3 buc.	24 cm -13.3 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	grosime zid: 29 - 86.9 L	24 cm -79.7 L

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	93 buc	
Nr. m ³ de zidărie/palet	grosime zid: 29 - 1.65 m ³	z /grosime zid: 24 cm -1.64 m ³