



POROTON
25/38 DM-E
EUROPOROTON TIP 25/38 DM-E

Pentru zidării exterioare sau/și interioare,
structurale sau/și nestructurale, tencuite
(protejate împotriva penetrării apei),

DATE TEHNICE

Dimensiuni	390/240/238
Rezistență la transfer termic (R)	1.2 m ² K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.2 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b, \text{med}}$)	10 N/mm ²
Volum de goluri	≤ 55 %
Greutate medie/cărămidă	19 kg
Densitate aparentă	800 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m ³ de zidărie	42.7 buc.
Nr. cărămizi/m ² de zidărie	10.3 buc.

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	72 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.68 m ³ /palet